



# ARDEX P 52 READY

## Gebruiksklare primer

- Gebruiksklaar
- Voor vloeren, wanden en plafonds
- Zeer emissiearm
- Oplosmiddelvrij
- Verhindert bij egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

### Toepassing

Binnen. Voor vloeren, wanden en plafonds. Primer, voorstrijken en ter afsluiting van poriën met waterafstotende werking.

– Binden resterend stof, bijv. bij geschuurde en zuigende calciumsulfaat- en calciumsulfaat-vloeidekvloerenloeren

– Voorstrijken van zuigende ondergronden zoals cementdekvloeren, betonvloeren en oude egalisatie om ARDEX vloeregalisatie te kunnen aanbrengen

– Voorstrijken van zuigend stucwerk en zuigend beton om ARDEX-wandegalisatie te kunnen aanbrengen

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergrond verhindert ARDEX P52 READY bij de volgende egalisatielagen:

- het ontstaan van luchtbellen
- het onttrekken van mengwater.

Bij gladde en dichte ondergronden, zoals hout, moet bijvoorbeeld ARDEX P52 concentraat in de aangegeven mengverhouding, ARDEX P82 of ARDEX P4 READY worden gebruikt.

### Samenstelling

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije, zeer emissiearme lichtgroene kunstharstdispersie, die na droging het binnendringen van aanmaakwater duidelijk remt.

### Ondergronden

De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof en scheidende lagen zijn.

### Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, stevig en vrij zijn van losmiddelen.

### Verwerking

ARDEX P52 READY is klaar voor gebruik. Jerrycan goed schudden voor gebruik. Breng de voorstrijken gelijkmatig aan met een roller. Laat de laag drogen tot er een dunne film ontstaat voordat de volgende werkzaamheden beginnen. De minimumtemperatuur voor de ondergrond bedraagt +10°C

### Let op het volgende

Het gebruik van ARDEX P52 READY buiten en in permanent natte ruimtes wordt afgeraden. De droogtijd bedraagt circa 90 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond en de toestand van de ondergrond. Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lage temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

ARDEX GmbH  
Postbus 6120  
58430 Witten  
DUITSLAND  
+49 (0) 23 02/664-0  
+49 (0) 23 02/664-240  
technik@ardex.de  
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd  
QM/UM-systeem volgens  
DIN EN ISO 9001/14001



# ARDEX P 52 READY

## Gebruiksklare primer

Bij het aanbrengen op oude ondergronden moet erop worden gelet dat de egalisatie- en lijmresten watervast zijn, voldoende draagkracht hebben voor de toekomstige belastingen en dat deze goed aan de ondergrond hechten.

Laat de voorstrijkfilm een nacht drogen. In water oplosbare egalisatie- en lijmresten (bijv. op basis van sulfietloog) volledig verwijderen. Bij lijmresten op basis van polyurethaan, epoxyhars en bitumen moet ARDEX P 82 als hechtbrug worden gebruikt.

### Belangrijk

Volg de adviezen in onze veiligheidsinformatiebladen.

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na het verwerken/drogen! Niet eten, drinken en roken gedurende de verwerking van het product. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Alleen volledig lege verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen als huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Product bevat: 5-chloor-2-methyl-isothiazool-3-on en 2-methyl-isothiazool-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.

Informatie voor mensen met een allergie via Vergiftigingscentrum/NVIC tel.: +31 88 755 8000.

## Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik circa

**Verbruik**  
200 g/m<sup>2</sup>

### Productgegevens

Etikettering volgens GHS/CLP

**Etikettering volgens GHS/CLP**  
geen

Etikettering volgens ADR

**Etikettering volgens ADR**  
geen

EMICODE

EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS

GISCODE

D1 = oplosmiddelvrije legmaterialen

Verpakking

Jerrycan van 10 kg netto

Opslag

vorstvrij circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.  
Geopende verpakkingen goed sluiten en de inhoud snel opmaken.  
Rechtop bewaren.

### Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 \*

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

\*Bereikbaar tijdens kantooruren